

Arova Aqua-Alpin

1361

Vodouriediteľné moridlo na **ihličnaté drevy** pre dosiahnutie antického, výrazne pozitívneho moriaceho efektu pre **priemyselné a remeselné použitie**.

POPIS PRODUKTU

Popis


Vodouriediteľné moridlo na báze syntetických špeciálnych svetlostálych farív v kombinácii s mikronizovanými pigmentmi. Špeciálny produkt je určený pre brúsené, kartáčované, tesané, štruktúrované a hobľované ihličnaté drevy, kde v jednom kroku dosiahneme antický, výrazne pozitívny obraz morenia. Výrobok je možné prelakovať pomocou lakov na báze vody, ale aj rozpúšťadiel.

Zvláštne vlastnosti Skúšky



- **Francúzska vyhláška DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

Oblasti použitia



- Na lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a interiérových prvkov, ako napr. dosky stolov a odstavné dosky v kuchyniach a v obytnom priestore, kúpeľniach, kanceláriách a v oblastiach objektov, čelné a trvalo viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie trvale viditeľné plochy. Oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Používajte v kombinácii s vhodným vrchným náterovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred a počas spracovania dobre premiešať.
- Teplota moridla, objektu a miestnosti minimálne + 15 °C.
- Produkt zo striekacej pištole alebo znečistený drevným prachom nevylievať do originálneho balenia.
- Drevy s malou savosťou vyžadujú menší nános ako drevy vyznačujúce sa silnou savosťou.
- Rôzne druhy drevín, ako napr. smrekovec a Limba, obsahujú vodou rozpustné extraktívne látky, ktoré sa prelakovaním vodou riediteľnými lakmi aktivujú. Odporúčame preto pri lakovaní **drevín s obsahom extraktívnych látok** predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291
- Rešpektujte prosím naše „**Pracovné smernice pre morenie dreva**“


07-18 (ersetzt 02-17) ZKL 1361

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel.: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/51 99 622, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody sa zakladajú na súčasnom stave poznania a majú kupujúcemu/používateľovi podľa najlepších znalostí poradiť, oblasti používania a podmienky spracovania sa však musia odsúhlasiť individuálne. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

- Dodržujte, prosím, aj technické listy príslušných produktov.

Technika nanášania



Spôsob nánosu	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	1,5 – 1,8
Striekací tlak (bar)	2,0 – 2,5
Množstvo nánosu (g/m ²)	50 – 70
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹⁾	6 – 8

¹⁾ Výdatnosť vrátane strát pri striekaní

Na nános moridla sú vhodné nízkotlakové striekacie zariadenia Airmix alebo Airless. Nános pomocou štetca alebo hubky neodporúčame.

Tvar výrobku, vlastnosti a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlh. vzduchu.)



Prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	Po cca 12 hod. najlepšie cez noc
Prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	Po cca 5 hod.

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Pozitívny efekt sa vytvára počas prvej fázy sušenia (cca 30 min.), počas ktorej nesmie dôjsť k urýchlenému sušeniu vzduchom.

Zamedziť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).

Čistenie pracovného náradia



Ihneď po použití vodou.

Zaschnuté zvyšky laku odporúčame odstrániť s ADLER Aqua-Cleaner 80080 (riedený v pomere 1:1 s vodou).

PODKLAD

Druh podkladu

Ihličnaté dreminy

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Brúsenie zrnitosťou 120, kartáčovanie, tesanie, štruktúrovanie a hobľovanie. Ihličnaté dreminy s vysokým obsahom živice, ako je borovica alebo limba je treba odstrániť živicu a s brúsnyim papierom 120 prebrúsiť.

Rešpektujte prosím naše: „**Pracovné smernice pre odstránenie živice.**“

Kartáčované, tesané, štruktúrované a hobľované plochy treba bez ďalšej úpravy namoriť.

Vhodné je vodovanie vybrúseného dreva a po vysušení prebrúsenie brúsnyim papierom zrnitosti 120.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános moridla

Arova Aqua-Alpin rovnomerne s nepatrným prebytkom pozdĺž vlákien tak, aby sa plochy javili ako ľahko mokré.

Následná úprava

Prelakovateľné je tak vodouriediteľnými, ako aj rozpúšťadlovými lakmi. Na prelakovanie svetlých odtieňov moridiel zásadne odporúčame použitie svetlostálych lakov ako napr. ADLER Legnopur 26211 ff alebo ADLER Aqua-Resist 30461 ff. Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.

ADLER DD-Isoliergrund sa nesmie použiť na prelakovanie.

Ak chceme na novom podklade dosiahnuť charakter starého dreva treba po namorení odporúčame ADLER PUR-Antiscratch HQ G10 26321, riedenie s 30 % ADLER DD-Verdünnung 80019, alebo ADLER PUR-Naturmatt 26132. Menej namáhané plochy môžeme natrieť vodouriediteľnými alebo rozpúšťadlovými voskami.


Dodržiňte, prosím technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

Veľkosti balenia

1 l; 5 l

Farebné odtiene



Farblos	1361 400100	Gröden	1361 054744
Adelboden	1361 054740	Sölden	1361 054745
St. Anton	1361 054741	Chamonix	1361 054746
Schladming	1361 054742	Cortina	1361 054747
Wengen	1361 054743		

Všetky odtiene je možné navzájom miešať a v prípade potreby zriediť s Arova Aqua-Alpin Farblos 1361 400100 400100 (bezfarebným).

Pri silnom zriedení môže vlastným sfarbením dreva a prirodzeným žltnutím časom dôjsť k viditeľnej zmene odtieňa.

Pred začiatkom morenia je nutné previesť skúšku morenia na originálnej drevine a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou.

Prídavné produkty

ADLER PUR-Naturmatt 26132
 ADLER PUR-Antiscratch HQ G10 26321
 ADLER PUR-Primer 25291
 ADLER Legnopur 26211 ff
 ADLER Aqua-Resist 30460 ff
 ADLER Aqua-Cleaner 80080

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/ skladovanie



Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch.

Skladujte v chlade, ale nie v mraze.

Bezpečnostné údaje



Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Zabrániť vdychnutiu aerosólu! Tomu je možné zabrániť správnym použitím ochrannej masky (Filter A2/P2 – EN 141/EN 143).
